

## **DRYBOX Obras Secas LTDA**

Al. Bom Pastor, 1464 – Campina – São José dos Pinhais – PR – CEP: 83015-140



### **DESCRIÇÃO**

O DRYBOX Cimentício é uma massa pronta, com alta tecnologia incorporada, obtendo-se flexibilidade, elasticidade, e excelente aderência em todas as chapas cimentícias comercializada no mercado.

### **ESPECIFICAÇÃO**

- Cor branca
- Densidade:  $1,20 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
- Secagem por evaporação
- Solvente: água

### **INDICAÇÃO**

É indicado no tratamento de juntas em chapas cimentícias (Espessuras de 8 a 12,5 mm), formando um tratamento discreto, e de espessura reduzida.

[www.drybox.com.br](http://www.drybox.com.br) – [drybox@drybox.com.br](mailto:drybox@drybox.com.br)

(41) 3586-0519

## **APLICAÇÃO**

- Primeiramente, recomenda-se respeitar o espaçamento entre as chapas, determinado por cada fabricante, a fim de que possa ocorrer a movimentação de dilatação e retração das peças.

- O tratamento de juntas é feito em uma única operação, na seguinte ordem:

1 – Preencher o espaço entre as chapas com o DRYBOX CIMENTÍCIO;

2 – Aplicar o produto na mesma operação na largura da fita telada (fibra de vidro) de preferência com 10 cm de largura;

3 – Colocar a fita telada, pressionando a mesma com a espátula a fim de retirar o excesso do produto e deixá-la com perfeito alinhamento e contato com o produto.

4 – Por fim, ainda na mesma operação dar o acabamento, cobrindo a fita telada com o DRYBOX CIMENTÍCIO, pois o produto não sofre retração significativa e não será necessário repetir a operação para preenchimento com massa.

OBS.: O DRYBOX CIMENTÍCIO, é um produto extremamente emborrachado e de difícil lixabilidade, recomendamos atentar para o acabamento no momento da aplicação da fita não deixando excesso de material. Também não há a necessidade de grande espessura de massa para a adequada resistência a tração do produto. Apenas o suficiente para cobrir a tela.

## **CONSUMO**

- O consumo do DRYBOX CIMENTÍCIO é de:

180 – 240 gramas / metro linear de junta

Ou

270 – 360 gramas / metro quadrado de fachada.

Variando conforme a largura do tratamento de junta.

## **VALIDADE**

- Válido por 09 meses a partir da data de fabricação, respeitadas as indicações de conservação especificadas no rótulo.

## **EMBALAGEM**

- Disponível em baldes de 4 Kg.

***ENG. ROBERTO ALBERO***  
***GERENTE TÉCNICO***

www.drybox.com.br – [drybox@drybox.com.br](mailto:drybox@drybox.com.br)

(41) 3586-0519