

O DRYBOX Massa Cimentícia é uma massa pronta para uso, com alta tecnologia incorporada, oferecendo flexibilidade, elasticidade e excelente aderência em chapas cimentícias.

INDICAÇÕES DE USO

É indicado no tratamento de juntas em chapas cimentícias (espessuras de 8 a 12,5 mm), formando um tratamento discreto e de espessura reduzida.

VANTAGENS

Produto com tecnologia exclusiva no mercado, com cargas especiais de alta flexibilidade e polímeros elastoméricos.

ESPECIFICAÇÕES

Densidade	1,20 ± 0,05 g/cm ³
Cor	Branca
Secagem	Por evaporação
Solvente	Água

PREPARO DA SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar secas e limpas de poeira, óleo, partículas soltas, etc.

APLICAÇÃO

Primeiramente, recomenda-se respeitar o espaçamento entre as chapas, determinado por cada fabricante, para que possa ocorrer a movimentação de dilatação e retração das peças.

O tratamento de juntas é feito na seguinte ordem:

1. Preencher o espaço entre as chapas com o DRYBOX Massa Cimentícia;
2. Aplicar o produto na mesma operação na largura da fita telada 5cm (tela de fibra de vidro álcali resistente).
3. Colocar a fita telada, pressionando-a com a espátula a fim de retirar o excesso do produto e deixa-la com perfeito alinhamento e contato com o produto;
4. Após a secagem, repetir o procedimento, colando agora uma tela de 10cm (tela de vidro álcali resistente). Ainda na mesma operação, dar o acabamento, cobrindo a fita telada com o DRYBOX Massa Cimentícia.
5. Por fim, acaso a tela ainda esteja visível, aplicar mais uma demão até cobri-la, retirando o excesso do produto enquanto ainda está fresco, pois não é possível lixar o produto após seco.

Consulte nossa FISPQ com orientações sobre EPI's ao utilizar esse produto.

ATENÇÃO: Não aplicar o produto sob risco de chuva nas próximas 12 horas, respeitando o tempo de secagem completa do produto.

EMBALAGENS

Disponível em baldes de 5 e 15 kg.

CONSUMO

O consumo do DRYBOX Massa Cimentícia é de:

- 180 a 240 g/m linear de junta ou

- 270 a 360 g/m² de fachada

Variando conforme a largura do tratamento de junta.

ARMAZENAMENTO

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor. Nunca exponha o produto a irradiação solar direta.

VALIDADE

Válido por nove meses a partir da data de fabricação, respeitadas as indicações de conservação especificadas no rótulo.

GARANTIA

As informações contidas neste documento são exatas, baseadas em nossa experiência, ensaios e desempenho confirmado em obras. A uniformidade dos produtos DRYBOX decorre da parceria com fornecedores conhecidos e idôneos e de nosso controle de qualidade.

Como fabricante, temos o compromisso de orientar e indicar os produtos e métodos de execução de toda a nossa linha, de forma a garantir o desempenho proposto, com exceção de surgimento de patologias, oriundas de falha em processos construtivos anteriores ou de má aplicação.