# DRYBOX ADITIVO BASECOAT FLEXÍVEL

Basecoat para Sistema Steel Frame e Sistema ICF

**O DRYBOX Aditivo Basecoat Flexível** é um produto desenvolvido para a aditivação de argamassas, utilizadas no revestimento de Chapas Cimentícias (Sistema Steel Frame), bem como em paredes de EPS (Sistema ICF), transformando argamassa colante AC1 e AC2 em um poderoso Basecoat.

## INDICAÇÕES DE USO

É indicado na produção de Basecoat, que será utilizada no revestimento de Chapas Cimentícias e paredes de EPS, com a estruturação de Tela de Fibra de Vidro com malha de abertura de 5mm x 5mm.

## VANTAGENS

O produto proporciona um excelente rendimento e redução de custos nas obras, começando no transporte de materiais, reduzindo em até 12 vezes o peso transportado, muitas vezes em longas distâncias, impactando assim o preço final do Basecoat nas obras. Nosso produto é o componente ativo do Basecoat, sendo que as cargas minerais, areia e cimento, serão adquiridas em lojas próximas das obras, na forma de Argamassa Colante Industrializada AC1 e AC2, resultando no menor custo possível desse material e reduzindo o custo dessa fase da obra.

## ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---|---|
| pH | 7,5 – 8,5 |
| Densidade | 1,03 g/ml – 1,08 g/ml |
| Cor | Branco Amarelado |
| Solvente | Água |

## MODO DE PREPARO

O DRYBOX Aditivo Basecoat Flexível deve ser previamente diluído em água para ser usado, formando uma “solução”. A diluição pode ser feita em 1 parte do produto para até 2 partes de água, quando usado argamassa AC2 e 1 parte do produto para 1 parte de água quando usado argamassa AC1.

Prepare uma quantidade de “solução” que será utilizada para molhar a argamassa em boa quantidade, conforme a quantidade a ser utilizada na obra, por exemplo, 18 litros de solução por vez.

Depois de pronta a “solução”, use a mesma para molhar a argamassa colante até atingir consistência ideal de aplicação, seja com rolo de textura, espatulado ou projetado, se precisar corrigir a consistência do Basecoat, use sempre a “Solução” , não use água. Misture com o auxílio de um batedor ligado em furadeira ou similar até que fique perfeitamente homogêneo e sem grumos. Sempre prefira fazer essa etapa da obra quando a parede estiver já na sombra para evitar a evaporação da água de mistura do Basecoat, ou a secagem muito acelerada. Inicie a aplicação na superfície mantendo a espessura homogênea em torno de 2 a 3 mm de Basecoat.

Imediatamente após espalhar o produto, coloque a tela de fibra de vidro sobre o Basecoat espalhado e venha suavemente pressionando a tela de fibra de vidro para que fique perfeitamente aplicada sem ondulações, retirando excesso de Basecoat nesse processo.

As telas de fibra de vidro deverão ter uma sobreposição de 10 cm nos encontros, horizontal e vertical.

Depois de completamente seco a primeira demão, prepare mais uma quantidade do Basecoat e aplique mais uma camada de acabamento, cobrindo perfeitamente a malha da tela de fibra de vidro, nessa etapa é importante utilizar uma espátula de pelo menos 40 cm ou superior.

## EMBALAGENS

Disponível em embalagens de 18 kg.

## CONSUMO

O consumo varia na forma de aplicação (rolado, projetada e extrusão) conforme espessura e diluição em água.

Aproximadamente de 1,3 kg / m2 a 1,8 kg / m2 de Drybox Aditivo Basecoat Flexível com 3 a 4 mm de espessura para a diluição de 1 parte do Aditivo para 2 partes de água (Para uso na AC2)

Aproximadamente de 1,8 kg / m2 a 2,6 kg / m2 de Drybox Aditivo Basecoat Flexível com 3 a 4 mm de espessura para a diluição de 1 parte do Aditivo para 1 parte de água (Para uso na AC1)

## ARMAZENAMENTO

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor. Nunca exponha o produto à irradiação solar direta.

## VALIDADE

Válido por seis meses a partir da data de fabricação, respeitadas as indicações de conservação especificadas no rótulo.

## GARANTIA

As informações contidas neste documento são exatas, baseadas em nossa experiência, ensaios e desempenho confirmados em obras. A uniformidade dos produtos DRYBOX decorre da parceria com fornecedores conhecidos e idôneos e de nosso controle de qualidade.

Como fabricante, temos o compromisso de orientar e indicar os produtos e métodos de execução de toda a nossa linha, de forma a garantir o desempenho proposto, com exceção de surgimento de patologias, oriundas de falha em processos construtivos anteriores ou de má aplicação.